NOVEL XANTHENE COMPOUND

Patent Number:

JP60054381

Publication date:

1985-03-28

Inventor(s):

TSUJIMOTO MICHIHIRO; others:

Applicant(s):

MITSUI TOATSU KAGAKU KK

Requested Patent:

☐ JP60054381

Application

JP19830161891 19830905

Priority Number(s):

IPC Classification:

C07D311/82

EC Classification:

Equivalents:

JP1764303C, JP4058475B

Abstract

NEW MATERIAL: The compound of formula I (R1-R4 are alkyl, aryl or cycloalkyl wherein the aryl may be substituted with halogen or lower alkyl or the alkyl may together form a ring; R5-R10 are H, alkylhalogen, alkoxy, etc.; the adjacent R's may together form a ring).

EXAMPLE:3-Diethylamino-6-chloro-7-methyl-9-(2-methylphenylcarboxamide)phenylxanthene. USE:Extremely useful as a chromogen of pressure-sensitive recording paper, heat-sensitive recording paper, etc. It exists as a stable colored substance without causing the cyclization to a fluorane compound, and has extremely excellent stability to water, plasticizer, etc.

PREPARATION: The compound of formula I can be produced by reducing the fluoran compound of formula IV, drying the obtained leuco compound of formula V, treating with a chlorination reagent in an inert solvent, and reacting with an amine.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出額公開

四公開特許公報(A)

昭60-54381

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)3月28日

C 07 D 311/82

6640-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

公発明の名称 新規キサンテン系化合物

②特 頭 昭58-161891

砂出 頭 昭58(1983)9月5日・

砂発明者 辻本 道弘 立川市柏町1丁目10番地8

砂発明者 長谷川 清春 鎌倉市台4-5-45

砂発 明 者 赤 堀 宏 行 横須賀市追浜南町2丁目47番地

砂発 明 者 高 木 正 利 相模原市上溝2573

⑪出 願 人 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

明 網 雷

1.発明の名称

新規キサンテン系化合物

- 2. 特許請求の範囲
- 1) 一般式 (I)

$$\begin{array}{c|c} R_{\bullet} & N & R_{\bullet} & O & R_{\bullet} \\ R_{\bullet} & R_{\bullet} & C & R_{\bullet} \\ & & R_{\bullet} & & \\ & & & C & R_{\bullet} \end{array} \tag{\mathbb{I}}$$

(式中、R1,R2,R3,R3, および R, はそれぞれ、アルキル基、ンクロアルキル基またはアリール基を示し、アリール基はハロダン原子または低級アルキル基で置換されていてもよく、あるいはアルキル基は合体して環を形成してもよい。

R₈ ~ R₁₈ は、水素原子、アルキル基、ハロダン 原子、アルコキシ基、Tミノ基、アルキルTミノ を示し、関格するRomasicは変も何のになり、 基単れは O 位に縮合したペンピン環を有する) であらわされる新規キサンテン系化合物。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、新規なキサンテン系化合物に関する。

更に詳細には、一般式(1)

(式中、R, R, R, R, R, およびR, はそれぞれ、アルキル族、シクロアルキル芬またはアリール基を示し、アリール基はハロダン原子または低級アルキル共で躍換されていてもよく、あるいはアルキル共は合体して環を形成してもよい。

R₁ ~R₁₀ は水梨原子、アルキル基、ハログン原子、アルコキン英、アミノ茶、アルキルアミノ基、アルキルアミノ基、アルキルアミノ基は を砂めにはよいリールアミノ基 はたは 0 一位に結合した ハンセン 母を行する) であらわされる新規キサンテン系化 合物に関する。

従来、一般式(11)

$$C_{0} = 0 \qquad (II)$$

の基本骨格を有するフルオラン類には酸性で各種の色相に発色する種々の化合物が知られ、これらは主として感圧配録紙、感熱配録紙または光発色. 性配録材料などの記録材料用に有用な化合物として種々検討されている。

しかしながら、このようなフルオラン系化合物と有機または無機の酸性物質との接触による星色反応は、可愛的平衡反応であつて、平衡を移動させるような物質の存在または条件により容易に脱色がおこり、複写文字の消色などの現象がおこり、発色像の個類性には大きな問題点が残されており、改善を強く求められていた。感圧配録紙を例にとれば、発色像が水との接触、あるいは、可塑剤、動植物油などの極性溶剤との接触によつて容易に消色し、また温度を上げることによつても可逆的な消色がおこる。

このようにして得られる発色物質(M)は、フェニル基上のカルボキシル基が水素を有しないでミド基によつて置換されているので、もはやフルオラン型に開環することなく、安定な着色物質として存在し、したがつて、水、動植物油、可塑剤等に対する安定性が極めて優れている。

そのため、本発明の化合物は、支持体上またはマトリックス内で光、熱、または圧力等のエネルギーにより、有色の画像を形成させるような用途、例えば、感圧配録紙、感熱配録紙、フリーラジカル写真を用いた配録紙(例えば、ブリント基板用

本発明者らは、このような問題点を克服するものとして、時間昭 57-107882号、同 58-172787号、特顧昭 57-14273号等で、新規、な酸化型元発色系に進づく、配録材料を提案したが、これらの記録材料に用いられる色原体として、本発明の新規キサンテン系化合物は極めて有用である。

すなわち、本発明の新規キサンテン系化合物は、 例えば、電子吸収性基で置換されたペンソキノン 誘導体との接触により、次のように推定される非 可逆的な量色反応を生起し、

感光性 レジスト)等の色原体として極めて有用である。

本発明の化合物は、次のようにフルオラン化合物(IV)の環元およびアミド化によつて合成される。

$$\begin{array}{c|c} R_{0} & R_{7} & R_{8} \\ R_{7} & R_{7} & R_{9} \\ \hline R_{1} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{1} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{2} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{3} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{4} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{5} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{1} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{1} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{2} & N & R_{9} \\ \hline R_{3} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{4} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{5} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{1} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{2} & N & R_{9} \\ \hline R_{3} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{4} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{5} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{1} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{2} & N & R_{9} \\ \hline R_{3} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{4} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{5} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{5} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{1} & R_{1} & R_{2} & R_{3} \\ \hline R_{2} & R_{3} & R_{4} & R_{9} \\ \hline R_{3} & R_{4} & R_{9} \\ \hline R_{4} & R_{5} & R_{9} \\ \hline R_{5} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{7} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{7} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{7} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{8} & R_{9} & R_{9} \\ \hline R_{9} &$$

フルオラン化合物 (IV) の遠元は強酸と金属を用いる方法が便利であり、例えば、塩酸と亜鉛末、塩酸と錫、硫酸と鉄粉の組合せなどが用いられるが、亜鉛末ー塩酸を用いる方法が最も簡便であり多用される。

得られたロイコ化合物(II)を乾燥し、適当な塩 素化試薬、例えば、五塩化リン、三塩化リン、塩 化ナオニルまたはオキン塩化リンなどと不活性溶 剤中で処理したのち、ついで適当なアミンと反応 せしめて目的の化合物(1)を得る。

本発明の、新規なキサンテン系化合物(I)を得るために用いられるフルオラン系化合物(IV)としては、具体的には3.6ーピスジメチルアミノフルオラン、3ージメチルアミノー5.6ーペンゾフルオラン、3ージメチルアミノー6.7ージメチルフルオラン、3ージエチルアミノー6ークロルー7ーメチルフルオラン、3ージエチルアミノー7ーブミノー7ージベンジルアミノフルオラン、3

- 7 -

ルベンジルアミン、メチルシクロヘキシルアミン、 N ーシグロヘキシルアニリンまたはジフエニルア ミン等アミンがあげられる。

本発明の一般式(I)のキサンテン系化合物は、一般に白色の固体で通常の有根溶剤に可溶な安定な化合物であるが、2.3.5.6 ーテトラクロルー1.4ーペンゾキノンのような、水素引抜き型酸化剤との接触または、適切なハロゲンランカル発生剤と紫外線との存在で迅速に呈色する。

以下、本発明を実施例によつて詳細に説明する。 は 実施例中、部とあるのが重量部を示す。 実施例-1

3 ージェチルアミノー6 ークロロー 7 ーメチルフルオラン 15 部を氷酢酸 50 部と混合し加熱器解した。農塩酸 15 部を加え、ついで撹拌下60 ー70 ℃にて亜鉛末 10 部を少量ずつ 20 分間を要して添加すると反応熱を伴ないながら内容物は徐々に脱色された。更に撹拌下に5部の設塩酸を加え 15 分間加熱沸とう状態にすると完全に脱色した。内容物を熱炉過し、更に戸塊を少量の氷酢酸

ージソチルアミノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ージエチルアミノー7ー(2¹ークロルフエニル)アミノフルオラン、3ージエチルアミノー7ーメチルペンジルアミノブルオラン、3ーNーピロリジノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ーメナルーツクロへキシルアミノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ーNエチルーNードートリルアミノー6ーメチルー7ーフー(2¹ークロルブエニル)アミノーフルオラン、3ーNーピペリジノー6ーメチルー7ー(4¹ーメチルフエニル)アミノーフルオラン等の各種の化合物が例示される。

また制配の化合物(II) と反応させるアミン類としては、ジメチルアミン、ジエチルアミン、メチルエチルアミン、ジブチルアミン、ピロリジン、ピペリジン、モルホリン、Nーメチルアニリン、Nーメチルトルイジン、Nーメチルキンリジン、Nーメチルクロルアニリン、Nーメチルアニンジン、ジベンジルアミン、メチ

- 8 -

一塩酸(3:1)配合物で染浄した。が液を多量の氷水中に排出すると遺元体の3ージエテルアミノー6ークロロー7ーメチルー9ー(2¹ーカルポキン)フェニルキサンテンが、筋状物として析出し、さらに攪拌して開体の目的物を得た。得られた開体を炉過し、水洗し、ついで熱路 200部と混合し攪拌下に収散ナトリウムで采を弱アルカリ性とし、炉過、水洗、乾燥した。

ロロー7ーメチルー9ー(2ーメチルフエニルカルポ キサミド)フエニルキサンテンの白色結晶を 50 %の収率で得た。融点 115~117℃。

元素分析値は次の通りであつたゝ

元素分析值′(%)

C H · N C&

計算値 74.61 6.27 5.61 7.10

央測値 75.23 5.62 5.48 7.69

実施例-2

実施例-1と同様にして3-ジプチルアミノー7-(2^B-クロローフエニル)アミノーフルオランを実施例-1と同様に還元アミド化して融点182-183℃の白色結晶を得た。

得られた化合物の元素分析値は次の通りであつ

元繁分析值(%)

C H N C

計算值 76.44 6.57 6.52 5.50

実測値 76.23 6.31 6.49 5.63

との物質の核磁気共鳴スペクトルは 3.5ppm K

たピークが認められた。

契施例3-14

下記、扱ー1の化合物が製施例ー1,2と同様 にして合成され、その元素分析値はいずれも計算 値とよく一致した。

$$\begin{array}{c|c} R_{\bullet} & & \\ R_{\bullet} & & \\ \end{array}$$

-12-

-11-

第 1 表

44 M	,		構 造	(置換基)		融点	発色物色相
爽施例	Rı	R,	R,	R,	その他	REZ /rd	966486411
3	-C, H,	-C ₂ H ₃	-C, H,	-C ₂ H ₄	-6-N(C ₂ H ₀) ₂	115-117	赤
4	7	1	CH.	-СН, 🌑	Ŷ	112-114	Ť
5	1	Ť	-CH,	-0	7	136.5 138	1
6	7	Ť	-	-	1	188.5 - 190	• •
7	ſ	Ť	-C ₂ H ₅	- C, H,	7.8	108-110	łā
8 .	î	ſ	-🔷	-	6 - C 7 - Cil,	.159-161	赤
9	1	Ť	- СН₄	1	7-NH C/	108-110	深绿
10	1	↑	î	ſ	7-N(CH, -())	R3- R5	. 绿.
11	1.	ŕ	î	Î	6-CH, 7-NH -	176-178	柔 級
1 2	1	•	С, Н,	-	۴	168-169	†
13	1	Ŷ	CH,	-{	1	110-112	↑`
14	-CH,	(H)-	î	-(3)	↑	168-170	1

※1 アセトン溶液中でのクロランNとの反応による呈色色相

特局電60-54381 (5)

このマイクロカブセル液 50 部に、小変粉膜粉粒子(平均粒子径18g)8部20%の煮た澱粉水溶液3部を混合したものを、上質紙上に、乾燥塗布量が5g/m²となるようにメイヤパーで塗布乾燥し、感圧複写紙用上用紙を得た。別に用意された 2.5ージェトキシカルポニルー3.6ージーワートリルスルホニルー1.4ーペンジキノジを顕色 利とする感圧複写紙用下用紙(塗布量5g/m² 乾

-14-

重量組成	(乾燥)

色原体	2
顯色剂	5
ステアリン酸アミド	5
ステアリン酸亜鉛	. 2
炭酸 カルシウム	63
ポリビニルブルコール	2 0
	100

酸水性放料を上質紙上に乾燥度布量が 69/m²となるように塗布乾燥し腐熟配母紙を得た。

この成熟配盤紙に抵抗値 100 オームの厚膜ブリンターサーマルヘンドを用い、印加電圧 20 V、パルス幅 1.4 ミリセコンドの電圧印加条件で発色させ、赤色の発色像を得た。この発色像は安定で、加脂や可觀剤との接触によつても変褪色をおこすことはなかつた。

参考例3:本発明のキサンテン色原体を用いたブリント回路形成用ドライフイルムレンストの例
1) トルエンを 50%含有するアクリル樹脂
100爪最部(簡品名アルマテンクスレー1044

像固型分組成、炭酸カルシウム 85%、SBRラテンクス6%、煮た酸粉パインダー6%、顔色剤3%)の塗布面と対向させタイプライターで打圧発色させたところ保緑色の発色像が得られた。この発色像は極性溶剤との接触とでもまつたく消色することなく、耐光性もすぐれていた。

参考例 2 :本発明のキサンテン誘導体を用いた感 熱配鉄紙

突施例 - 1 で得た 3 ージエチルアミノー 6 ークロロー 7 ーメチルー 9 ー (2 ーメチルフエニルカル ポキサミド) ーフエニルキサンテン 10 部、 10 % ポリビニルアルコール 水溶液 (クラレ、ポパール井 117) 20 部および水 20 部と共にサンドグラインディングミルで最 粒化して色 原体分散液を得た (A 液)。別に 2.5 ージペンゾイルー 1.4 ーペンソキノン 10 9 を前配色素と同様の組成で微粒化し 銀色剤、分散液を得た (B 液)。

A 液 および B 液、更に別途分散処理した成分を 混合し、次の組成の水性強液を作成し

-15-

••• 三井東圧化学製)

50重量部(商品名 BP4 EA · · · 共栄社油脂製) 3)光增感剤

- (A) 2ーヒドロキシー2ーメチルプロビオフエ ノン(商品名ダロキュア 1173・・・メルク社 製) 1重量部
- (B) P-フェノキシー2.2 ジクロルアセトフェノン 2 重量部
- 4) 実施例-12で視た3-ジエテルアミノ-6
 ーメチル-7-アニリノー9-(2-エテルフエニルカルポキサミド)フエニルーキサンテン、1
 重量部およびトルエン 509を紫外線を遮断した
 室内で混合溶解して無色透明な溶液とした。厚さ
 25μのポリエステルフイルム上にパーコーター
 で独布したのち130℃の乾燥器内で10分間乾燥



した。乾燥を常法に従い、厚み 15 μのポリエチ レンフイルム(保腰脳)に密着させて、三層構造 のドライフイルムレジストを作成した。この時点 でフォトレジスト層は無色透明であつた。

胶ドライフイルム保護局を制能しなからガラスタ ロスエポキン線張積脂板の液準鋼而に加熱ラミネ ートしたのも家鑑迄冷却した。

供出フォトマスクを上部に常着させ、超高圧水 銀灯(オーク製作所製、3KW×1灯)を用いて、 200mj×15 sec の鷲光条件で貫光させたところ フォトマスクの透明部分は確い深緑色に落色硬化 し、不透明部分は未硬化未着色のままであり、露 光部と未露光部のパターン確認は種めて明りよう であつた。これを常法に従い、1.1.1 −トリクロ ロエタンでスプレー現象したところ未露光部は完 全に除去されて、領面が露出し、露光硬化部は柔 緑色のパターンが残存した。

> 等. 群. 出. 断. 人 · 三. 井. 東. 正. 化学株式会社

> > -18-

roh_id	roh_art	roh_pnr	roh_code		_110_usboaa	
			KONPAR I		0.2	
6	KONSERV	00739-900	KONPAR F	Propylpara	0.1	
8	EMULGAT	00135-900	MOLDAU	Glyceryl St	2.6	
20	WASSER	04034-900	WASSER \	Aqua	45.7757	
41	WIRKSTO	10597-900	WIRKSTO	Tocopheryl	0.5	
50	VERDICKE	00137-900	CETANOL	Cetearyl Al	2.5	
64	EMULGAT	10595-900 ⁻	EMULGAT	PEG-40 St	0.8	
81	KOMPLEX	00285-700 ⁻	ETA-LOES	Trisodium I	1	
90	ANTIOXID	00124-900	JONOL	BHT	0.05	
101	LISCHUTZ	00695-900	LISCHU GI	Ethylhexyl	5	
111	KONSERV	01376-900	PHENOXE	Phenoxyetl	0.4	
117	SILIKON	10481-900	MAIN	Cyclomethi	4	
168	LISCHUTZ	02161-900	STABILISA	Benzopher	3.5	
213	OELKOMP	11431-900	SOLVIN	C12-15 Alk	3	
283	WIRKSTO	11570-900·	PANTHER	Panthenol	1.4	
293	LISCHUTZ	01164-900	SOLEX 23	Phenylben:	2	
386	MOISTURI	01247-900	GLYCERIN	Glycerin	8.6933	
387	BASE	02285-900	NATRONL	Aqua + Sor	0.7	
476	ALKOHOL	00398-900	ETHANOL	Alcohol De	2	
506	NATIVE	12008-900 ⁻	PERLE 15	Cera Alba	1	
807	VERDICKE	12017-900·	PAS 80	Carbomer	0.1	
1326	OELKOMP	12189-900	SPREITER	Ethylhexyl ·	2	
2638	WIRKSTO	12782-900 ⁻	ANTIOX Q	Ubiquinone	0.001	
2794	VERDICKE	96141-900	CARADIC	Chondrus (0.1	
3111	VITAMIN	12084-900 ⁻	NA-ASCOF	Sodium As	0.05	
3929	OELKOMP	96109-900	COMITOL	Cocoglycer	3	
4301	VERDICKE	96106-900	TAPOCA	Tapioca St	3	
4870	PARFUEM	07777-901	PARFUEM	Parfum	0.3	
5999	KONSERV	13139-900 [,]	KONKABE	Butylene G	0.18	
6991	NATIVE	96142-900	KAWA 624	Hydrogena	1.5	
7967	LOESVER	96055-900	LOLO	Methylprop	4	
8157	WIRKSTO	96099-900	CREATIN	Creatine	0.5	
9268	WIRKSTO	96119-900 ⁻	KREATINII	1-Methylhy	0.05	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
 □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 ☑ FADED TEXT OR DRAWING
 ☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
 □ SKEWED/SLANTED IMAGES
 □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
 □ GRAY SCALE DOCUMENTS
 □ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
 ☑ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
 □ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.